



La Decorazione del III Millennio



## TDS 124

## COLORI D'ITALIA

водно-разбавляемая, виниловая, известковая штукатурка  
с эффектом старения

### ОПИСАНИЕ

**COLORI D'ITALIA RUSTICO** – это высококачественное декоративное кремообразное покрытие для интерьера и фасада. Штукатурка имеет высокие теплоизолирующие и термоакустические свойства. **COLORI D'ITALIA RUSTICO** состоит из таких натуральных компонентов как известь и растительные волокна. Лёгкость нанесения штукатурки **COLORI D'ITALIA** позволяет создать большое количество разных декоративных эффектов. Учитывая тот факт, что покрытие наносится толстым слоем, это значительно упрощает работу, потому что не требует штукатурки трещин и отверстий. Материал защищается и окрашивается воском на водной основе **CERA C.I.**

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**COLORI D'ITALIA RUSTICO** – применяется на загрунтованные **DECOR FONDO**-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки **DECOR FONDO**, нанести штукатурку пластиковым шпателем или стальным шпателем Инокс, накладывая нужный по толщине слой и создавая, таким образом, эффекты венецианской штукатурки либо нанести продукт пластиковым шпателем или стальным шпателем Инокс. Затем использовать шпатель **TD** для получения эффекта античного покрытия или нанести штукатурку по желанию заказчика (например, в форме кирпичей и т.д.).

-Когда штукатурка полностью высохнет, кистью нанести воск **CERA C.I.** круговыми движениями.

-штукатурка может сохнуть несколько дней в зависимости от температуры, в особенности, если штукатурка нанесена зимой. Не следует наносить воск **CERA C.I.** при повышенной влажности или рано утром, когда ещё влажно, поскольку штукатурка **COLORI D'ITALIA** становится влажной. Следует наносить воск **CERA C.I.** лишь в случае полной уверенности в том, что штукатурка **COLORI D'ITALIA** полностью высохла.

-на покрытие **COLORI D'ITALIA RUSTICO** нанесенном на фасад здания необходимо нанести защитное покрытие путем нанесения одного слоя **HYDRO FINISH OPACO**.

### CERA C.I. (ЧЕРА Ч.И.)

Существуют два разных варианта воска **CERA C.I.**: окрашенный вариант (14 цветов представлены в таблице окраски) или прозрачный нейтральный, который может быть окрашен красителем (Toner). В этом случае рекомендуется использовать 40 мл красителя или окрашивать воск в желаемый цвет. Для получения эффекта античной вуали можно разбавлять воск **CERA C.I** на водой и нанесена как вуаль.



La Decorazione del III Millennio



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**СОСТАВ:** штукатурка на основе извести разработана на основе специальных смоляных смесей.

**ВЫСЫХАНИЕ:** покрытие сухое на ощупь через 4-6 часов; окончательное высыхание происходит через 24-48 часов в зависимости от температуры.

**РАСХОД:** около 1,000 – 1,2000 кг./кв.м

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС :** 1,3 кг

**ВНЕШНИЙ ВИД:** паста белого цвета

**ЦВЕТ:** белый патинированный воск Cera C.I.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** температура хранения от +5 °С до +30 °С.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 2 года в заводской упаковке

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** после использования инструменты промыть водой.

**УПАКОВКА:** 10 кг.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.