



La Decorazione del III Millennio



## TDS 150

## FONDO OXYDA

Водно-разбавляемая известковая штукатурка на основе микроцемента и полимеров, служащая грунтом под декоративную штукатурку OXYDA. Применяется при декорировании полов.

### ОПИСАНИЕ

Микроцемент и полимеры, входящие в состав штукатурки OXYDA, делают ее очень прочной и позволяет добиться максимального сцепления с бетоном, столешницей или даже с керамической плиткой. Fondo OXYDA поставляется в порошковом виде, благодаря чему транспортируется без температурного режима. Перед использованием FONDO OXYDA смешивается с водой.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Fondo OXYDA** применяется на заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные, пластиковые и керамические поверхности .

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Смешать FONDO OXYDA с 30-40% воды, для создания однородной пасты.
- При декорировании пола нанести один слой FONDO OXYDA, не дожидаясь высыхания расстелить армирующую сетку с квадратами сетки размером 7x7mm или 10x10mm и металлической кельмой вдавить ее до полного погружения в FONDO OXYDA. Дождаться полного высыхания (24-36 часов) и нанести еще один слой FONDO OXYDA.
- При декорировании других поверхностей OXYDA наносится через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DECOR FONDO.
- Смешать OXYDA с водой до получения однородного раствора, который может быть нанесен мастерком Инокс в следующих пропорциях: одна упаковка OXYDA KG.20 + 8 литров воды. При колеровки декоративной штукатурки сначала в воде растворить колорант, а потом засыпать Oxyda. Готовой смеси дать настояться 10-15мин.
- После полного высыхания (24-36часов) нанести выбранное декоративное покрытие.





La Decorazione del III Millennio



## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ВНЕШНИЙ ВИД:** порошок

**СОСТАВ:** известковый порошок, смесь акриловых смол, минеральные наполнители, микроцемент, полимеры и различные добавки.

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1 л - 1,350 кг

**РАСХОД:** примерно 1,000 – 1,200 кг./кв.м. (в 1 слой).

**ВЫСЫХАНИЕ:** покрытие сухое на ощупь через 2-3 часа; при декорировании пола полное высыхание через 3-5 суток.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 2 года в заводской упаковке

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** после использования инструменты промыть водой.

**УПАКОВКА:** 20 кг

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.