



### TDS 160 TITAN S

Высокоукрывистая водно-дисперсионная матовая краска для внутренних работ

# ОПИСАНИЕ

Матовая, стойкая к мытью и истиранию краска с высокой степенью укрывистости. TITAN S была разработана для создания однородного покрытия при нанесение на поверхность с разной впитываемостью.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**TITAN S** применяется для окрашивания внутренних заштукатуренных, зашпаклеванных, известковых, гипсовых, бетонных, цементно-волокнистых, деревянных, древесностружечных поверхностей. Отличается легкостью нанесения, имеет хорошую укрывистость, и повышенную паропроницаемость.

## инструкция по применению

- -Прежде всего, следует убедиться, что поверхности для окрашивания сухие, очищенные от пыли и грязи. Для окрашивания старых окрашенных поверхностей, при необходимости применить наждачную бумагу. Новые заштукатуренные, зашпаклеванные поверхности должны выстоять не менее 28 дней, с учетом температуры и влажности окружающей среды.
- -При необходимости нанести один слой изоляционного покрытия.
- -Продолжить работу, используя кисть, валик или распылитель для нанесения двух слоев TITAN S разбавленной водой (1-ый слой на 25-30%, 2-ой слой 20-25%).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**СОСТАВ:** специальные акриловые смолы в водной дисперсии и различные наполнители. **ВЫСЫХАНИЕ:** покрытие становится сухим на ощупь через 30 минут; окончательное высыхание происходит через 6-12 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

РАСХОД: около 8-10 кв.м/л. при нанесении в один слой.

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС**: 1 л / 1,600 кг. **ВНЕШНИЙ ВИД**: матово белый.

**ЦВЕТ**: белый.Колеруется в светлые тона.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**: температура хранения от +5 °C до +30 °C.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

РАЗБАВИТЕЛЬ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: разбавляется водой, после использования

инструменты промыть водой.

**УПАКОВКА**: 4 л – 14 л.

# **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. <u>Хранить в недоступном для детей месте</u>. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/СЕ и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

1





Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.