



La Decorazione del III Millennio



## TDS 154

## HYDRO FINISH OPACO R

водно-разбавляемый, силиконовый, защитный состав для декоративных красок и штукатурок для внутренних и наружных работ

### ОПИСАНИЕ

**HYDRO FINISH OPACO R** является защитным покрытием на основе связующих материалов, пчелиного воска на водной растворе и различных добавок. Она подходит для защиты поверхностей, украшенных такими видами известковой штукатурки, как: Marmorino (Мраморино), Travertino (Травertino -паста или порошок), Patine Calce (Патине Кальче ), Colori D'Italia (Колори Диталия) и т.д.

**HYDRO FINISH OPACO R** хорошо защищает поверхности декоративных материалов и придает им отличную паропроницаемость и стойкость к истиранию.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**HYDRO FINISH OPACO R** - применяется в качестве защитного слоя на все виды декоративных покрытия.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Перед нанесением HYDRO FINISH OPACO R следует убедиться, что покрытие полностью высохла. Период высыхания зависит от времени и температуры. В среднем, лучше оставить ее на 4-6 дней.

-После этого следует нанести один слой HYDRO FINISH OPACO R. Если он нанесен хорошо, то можно получить отличный результат.

-Можно нанести HYDRO FINISH OPACO R, используя кисть, валик или распылитель на все виды декоративных покрытия, **за исключением PATINE CALCE**;

#### **Внимание**

-У всех материалов из известки наносимых на **фасады**, происходит процесс карбонизации, который заканчивается обычно в течение 40 дней. Поэтому если HYDRO FINISH OPACO будет нанесена до завершения данного процесса (ранее, чем через 40 дней), это не дает гарантии достижения нужного результата. Если в этот период времени материал будет находиться в контакте с водой (из любого источника - дождь, влажность и т.д.), то могут появиться типичные для известки белесые выцветшие пятна, темных и светлых тонов или рифлений.

-Если будет принято решение нанести HYDRO FINISH OPACO до начала процесса карбонизации, следует подождать, пока пройдут 4-6 дней с момента нанесения декоративной штукатурки. В это время декоративная штукатурка ни при каких условиях не должна находиться в контакте с водой, из какого бы источника эта вода ни происходила дождь, влажность и т.д.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** очень важно нанести на фасад 2 СЛОЯ HYDROFINISH OPACO R; перерыв между нанесением двух слоев должен составлять 48 часов для того, чтобы штукатурка равномерно распределилась по всей поверхности.



La Decorazione del III Millennio



**ВНИМАНИЕ:**

для защиты наружной декоративной штукатурки Patine Calce там, где предусмотрена нормальная белесая расцветка, рекомендуется наносить защитное покрытие (PROTETTIVO) в следующих пропорциях:

1 УПАКОВКА **HYDROFINISH OPACO R** - 4 л окрашенный 100 г COLORANTE U.P.C. в цвет PATINE CALCE.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**СОСТАВ:** пчелиный воск на водном растворе и различные добавки.

**ВЫСЫХАНИЕ:** сухое на ощупь через 6-12 часов; полное высыхание через 48 часов.

**РАСХОД:** около 15-20 кв.м. / л.

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1 кг - 1 л

**ВНЕШНИЙ ВИД:** жидкость желтоватого цвета

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** температура хранения от +5 °C до +30 °C.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 2 года в заводской упаковке

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** после использования инструменты промыть сначала скипидаром, а затем водой.

**УПАКОВКА:** 750 мл -4 л

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.