

SCHEMA TECNICA N°341

DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE

Resina protettiva

DESCRIZIONE PRODOTTO

DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE è una finitura trasparente con effetto decorativo e con proprietà protettiva. Conferisce infatti al supporto, oltre ad un arricchimento decorativo una massima protezione, lavabilità e proprietà di resistenza al graffio e capacità di resistenza al contatto continuo dell'acqua.

Diamante è disponibile nella versione TRASPARENTE

Confezioni disponibili:

Kg 0.726 (ovvero Kg 0.506 per comp.A + Kg 0.220 per comp.B)

Kg 2.178 (ovvero Kg 1.518 per comp.A + Kg 0.660 per comp.B)

POTLIFE: in base alla temperatura da minimo 20 min a massimo 45 min

INDICAZIONI D'IMPIEGO

RAPPORTO DI CATALISI: Miscelare le componenti A e B, **manualmente**

Confezione Kg 0,506 comp.A + 0,220 comp.B

Kg 1,518 comp.A + 0,660 comp.B

DILUIZIONE: Pronto all'uso

CONSUMO E RESA:

In base al supporto La resa è molto variabile in quanto DIAMANTE può essere messo su diversi supporti lisci o ruvidi.

Mediamente 4-5 mq al kg se la superficie è liscia, se ruvido in base alla superficie può essere molto variabile da 1mq a 3 mq.

Contattare il fornitore per ulteriori informazioni.

NUMERO DI MANI: 1 mano su superfici lisce o 2 mani su superfici ruvide o se si vuole accentuare l'effetto vetro con Frattone (ABILE LUX).

APPLICAZIONE:

Procedere alla preparazione di DIAMANTE unendo il componente con il catalizzatore, avendo premura di miscelare per bene **MANUALMENTE**

Tempo di lavorazione una volta catalizzato 20- 45 minuti.

Si consiglia per questo di catalizzare un kit per volta.

ATTENZIONE: quando si procede alla miscelazione di un altro kit, avere premura di aver pulito per bene l'attrezzo usato per la miscelazione precedente. Prestare attenzione infatti che il mezzo per miscelare non abbia alcuna traccia di prodotto del precedente kit, caso contrario si potrebbe avere una reazione chimica indesiderata come l'acceleramento della catalisi della nuova miscela e questa risultare inutilizzabile. In questo caso il prodotto potrebbe anche scaldarsi eccessivamente e creare delle formazioni di fumo.

Una volta miscelato bene DIAMANTE avendo fatto attenzione alle raccomandazioni precedentemente elencate, applicare con FRATTONE (ABILE LUX) sull'intera superficie. Durante l'applicazione evitare di tornare indietro per lisciare il prodotto. Semplicemente spalmare con uno spessore fino. Eventuali imperfezioni saranno coperte e sistemate con la seconda mano.

Lasciare asciugare per almeno 24 ore secondo temperatura. Durante questa fase la superficie potrebbe scaldarsi, ma questo non dovrebbe dare nessuna preoccupazione in quanto è una reazione normale tipica di un prodotto epossidico.

Una volta asciutto e una volta raffreddato, se necessario, applicare una seconda mano di DIAMANTE cercando di seguire la stessa procedura della prima mano.

In questa fase la superficie risulterà molto liscia e lucida...

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Resina epossidica
Viscosità	
Essiccazione	5-8 h al tatto, oltre 96 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	4-5m ² /Kg
Peso Specifico	1Kg/Lt
Colori Disponibili	
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	Lastra lucida e liscia
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	1 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	10µGr/m ³
TVOC	N/AµGr/m ³
PH	N/A°C
Pulizia Attrezzi	Diluyente Epossidico, Alcool Etilico
Confezionamento	0,726KG,2,178KG
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Lavabile.
Applicabile su:	Muri,Pavimenti,Piano di Lavoro,Sale da Bagno.
Per:	Interni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Secchio,Frattone Inox 200x80cm,Frattone Inox 240x100cm.
Prodotti Correlati:	.

Si sconsiglia l'applicazione di DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE su prodotti a base di calce in quanto per tali prodotti si deve attendere la completa carbonatazione che può richiedere un periodo di tempo molto lungo. Ma anche dopo tale periodo non si garantisce l'efficacia dell'applicazione. Per tali prodotti è meglio applicare un altro tipo di protettivo.

Si sconsiglia l'applicazione di DIAMANTE all'esterno.

Si sconsiglia l'applicazione anche in ambienti interni esposti però alla luce solare diretta filtrata da vetrate o finestre, in quanto essendo un prodotto epossidico teme i raggi solari sotto i quali tende ad ingiallire.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com